

TRYMETA

spol.s r.o.

náměstí Míru 65/6

792 01 BRUNTÁL

Tel. 554 711 638

www.trymeta.cz

e-mail:trymeta @seznam.cz

TECHNICKÁ SPECIFIKACE OCELOVÉHO TRYSKACÍHO GRANULÁTU

1/ Druh a označení tryskacího granulátu: **Kulatý celový tepelně zušlechtný granulát S**

2/ Dodavatel : **STEELWORKS**

3/ Země původu zboží : **EU**

4/ Certifikace : **EN ISO 9001:2008**

5/ Výroba podle norem: **SAEJ444,SAEJ827 SAE J445**

6/ Součástí dodávek je : **Doklad o kvalitě a původu zboží**

Bezpečnostní list výrobku

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Chemické složení SAE J827	Označení SAE J444	Tvrdoost SAE J827
C		0,80 - 1,20%
Mn S 70 ,S 110		0,35 - 1,20%
Mn S 170		0,50 - 1,20%
Mn S 230 a větší	S	0,50 - 1,20%
Si		min. 0,40 %
S		max 0,050%
P		max 0,050%
		40-51 HRC

Metalografická struktura : Jemný a homogenní temperovaný martenzit

Hustota : min 7 g/cm³

GRANULOMETRICKÉ SLOŽENÍ GRANULÁTU

Rozeř oka (mm)	S930	S780	S660	S550	S460	S390	S330	S280	S230	S170	S110	S70
3,35	0											
2,80		0										
2,36	min.90		0									
2,00	min.97	min.85		0	0							
1,70		min.97	min.85		max.5	0						
1,40			min.97	min.85		max.5	0					
1,18				min.97	min.85		max.5	0				
1,00					min.96	min.85		max.5	0			
0,85						min.96	min.85		max.10	0		
0,71							min.96	min.85		max.10		
0,60								min.97	min.85		0	
0,50									min.97		max.10	
0,425										min.85		0
0,355										min.97		max.10
0,300											min.80	
0,180											min.90	min.80
0,125												min.90

Uvedené hodnoty, představují kumulovaný podíl granulátu, zadržného nad kontrolním sítem, vyjádřený v %

Balení :

Ocelové granuláty, jsou dodávány v pytlích po 25 kg .Uloženy jsou po 40 ks, na dřevěné nevratné paletě.Chráněny jsou kartonem a fólií.

Obaly a jejich materiály,vyhovují požadavkům par.4, odst.c)zákona č.447/2001 Sb. Zpětný odběr a využití odpadů z obalů je zajištěno smlouvou č. EK-F00023865 se společností EKO-KOM

Prohlášení o shodě:

Jako dovozce uvedeného ocelového granulátu, vydáváme prohlášení o shodě tohoto výrobku na bezpečnost výrobku, stanovených Zákonem č.22 ze dne 24.ledna 1997 a technických předpisů.